

Fisa Tehnica

AQUAFIN-IC

Preparare:

Puneti 6,75 – 8 l apa curata intr-un recipient si adaugati praful in timp ce mixati mecanic pana la formarea unei mase omogene. Asteptati maturarea timp de min. 3 minute si apoi mixati din nou.

Aplicare:

Aplicare prin pensulare:

Aplicati cu bidineaua materialul mixat conform paragraf anterior. Frecati apoi cu o perie dura (de plastic sau paie) pentru a ajuta penetrarea materialului in suport. Aplicati stratul doi inainte de uscarea completa a primului.

Aplicare prin spreiere:

AQUAFIN-IC poate fi aplicat prin spreiere cu echipamente adecvate. Puteti aplica intr-un strat sau in doua. Aplicarea se face prin miscari circulare. Aplicati stratul doi inainte de uscarea completa a primului.

Uscare si protejare:

a) In exterior: umeziti periodic AQUAFIN-IC timp de 3 zile incepand la 1 zi dupa aplicatie. Protejati zonele hidroizolate de soare, vant sau inghet. Protejati aplicatiile proaspete de ploaie pentru cel putin 24 de ore.

b) La interior: in zonele cu umiditate ridicata materialul se matureaza in conditii ideale. In zonele uscate trebuie umezit periodic timp de 3 zile. Asigurati o buna ventilatie a spatiilor timp de cel putin 24 de ore.

C) Rezervoare: umplerea este permisa dupa min. 3 zile. In cazul rezervoarelor de apa poabila, inainte de umplere, spalati bine suprafata.

AQUAFIN-IC ramane permanent activ in interiorul betonului!

Ambalare:

Saci de 25 kg.

Consum:

Umezeala: 0,75 kg/m², un strat
Apa fara presiune: 1,2 kg/m², doua straturi
Apa cu presiune: 1,5 kg/m², doua straturi.
Grosimea minima a stratului uscat: 0,8 mm.
Consumul poate creste daca suportul este foarte neregulat.

Curatare unelte:

Cu apa, imediat dupa utilizare.

Depozitare si valabilitate:

12 luni in ambalajul original, in spatii uscate. Utilizati cat mai repede ambalajele deschise.

Indicatii importante:

- AQUAFIN-IC nu poate fi utilizat ca aditiv pentru betoane sau tencuieli
- Reactia AQUAFIN-IC in beton poate produce minime eflorescente. Acestea se pot indeparta prin periere
- Pentru a asigura hidratarea completa a cimentului, mentineti aplicatia umeda pentru cateva zile. Este important sa se evite fenomenul de condens sau aparitia de balti de apa in timpul procesului de intarire. Pentru a evita formarea condensului, montati aparate de dezumidificare
- pentru a creste durata de lucrabilitate la temperaturi mari, pastrati ambalajele si mixati produsul in locuri racoroase, expunand-l la temperaturile ridicate numai la aplicare. Cresterea lucrabilitatii se mai obtine si prin folosirea de apa rece la amestecare.
- AQUAFIN-IC are nevoie de o perioada de pana la 1 luna pentru a-si atinge gradul maxim de hidroizolare. Aceasta perioada variaza in functie de temperatura, umiditate, compozitia betonului etc.

Respectati indicatiile Fisei de securitate (MSDS)!

GISCODE: ZP1