

Fisa Tehnica

COMBIDIC®-1K

Hidroizolatie bituminoasa

Proprietati:

- Hidroizolatie bituminoasa continua si elastica.
- Monocomponenta
- Fara solventi
- Aplicare simpla si economica
- Aplicare cu gletiera
- Conform normelor DIN 18195-2.

Domenii de aplicare:

Hidroizolatie exterioara impotriva:

- umiditatii solului
- apa
- apa cu presiune

Date tehnice:

Compozitie:	monocomponent, bitum modificat cu polimeri
Temp. de aplicare:	+ 5° C la + 30° C
Conditiiile suportului:	suprafete netede, fara rosturi, crapaturi, uscat spre umed, curate, rezistente
Preia fisuri:	> 2mm
Ambalaj:	28 l
Depozitare:	12 luni in spatii ferite de inghet
Curatare unelte:	cu ASO-Kaltreiniger imediat dupa utilizare

Consum / grosime strat:

Umezeala sol, apa fara presiune: 4 l/m², 3 mm grosime.

Apa cu presiune: 5 l/m², 4 mm grosime.

Consumul de material creste in cazul in care stratul suport nu este neted.

Pregatirea suprafetei:

Suportul trebuie sa fie rezistent, curat, fara fisuri. Umplerea golurilor mai mari de 5 mm, rostuirea caramizilor, executarea scafelor se va realiza cu mortar de ciment aditivat cu ASOPLAST-MZ.



Art. Nr. 2 05011

Aplicare:

Colturi, muchii:

Fixati benzile de armare ASO-Joint-Tape-2000 in strat proaspat de AQUAFIN-2K/M. Optional se pot realiza rotunjiri (scafe) ale muchiilor: aplicati intai un strat de AQUAFIN-1K, apoi realizati srafa cu mortar de ciment aditivat cu ASOPLAST-MZ. Dupa uscarea scafei mai aplicati un strat de AQUAFIN-1K, apoi, dupa uscare, aplicati COMBIDIC-1K.

Rosturi:

Sigilati rosturile cu banda ASO-Joint-Tape-2000-S in strat proaspat de AQUAFIN-2K/M (se aplica doua randuri de benzi, prima banda fiind introdusa in forma de lira, in interiorul rostului).

Aplicare:

Pentru o mai buna aderenta la stratul suport, aplicati un strat de COMBIDIC-1K diluat 1:5 cu apa. Dupa uscare, aplicati COMBIDIC-1K in minim doua straturi cu gletiera. Stratul doi se aplica inainte de uscarea primului.

Recomandam apoi aplicarea pe COMBIDIC-1K cat timp este proaspat a panzei de protectie ASO-Systemvlies 02.

Aplicarea placilor termoizolante sau membranelor de drenaj:

Hidroizolatia se poate proteja mecanic cu membrane de drenaj INA Schutz- und Drainelement sau cu placi termoizolante. Straturile de protectie se vor aplica numai dupa uscarea completa a COMBIDIC-1K si se va avea grija sa nu afecteze hidroizolatia. Nu se recomanda membranele cu bumbi.

Lipirea placilor termoizolante sau a membranelor de drenaj se face cu COMBIDIC-1K (in puncte sau pe toata suprafata).



COMBIDIC-1K

Indicatii importante:

- Nu aplicati cand ploua sau la temperaturi mai mici de +5°C
- Hidroizolatiile bituminoase nu rezista la presiunea negativa a apei. In cazul presiunii negative, aplicati mai intai AQUAFIN-1K
- Aplicati AQUAFIN-2K/M si benzi de armare in zonele de treceri de tevi sau muchii
- Protejati COMBIDIC-1K de actiunea directa a soarelui

Respectati Fisa de securitate UE (MSDS)!

GISCODE: BBP 10