



Fisa Tehnica

FIX 10-S Ciment rapid



Art. Nr. 2 01819

Proprietati:

FIX 10-S este un ciment fara cloruri si cu priza rapida, imediat dupa adaugarea de apa.

Domenii de aplicare:

Stoparea infiltratiilor de apa sau apa cu presiune in subsoluri, rezervoare, tuneluri etc.

Date tehnice:

Baza: ciment
Densitate: 1,2 kg / l
Priza: imediat dupa adaugarea apei
Ambalare: 1, 6 si 12 kg
Valabilitate: 12 luni in ambalaje sigilate depozitate in spatii uscate

Pregatirea suprafetei:

Suprafata trebuie sa fie rezistenta si curata. Se vor indeparta zonele friabile de tencuiala sau sapa pana la betonul solid. In cazul aplicarii pe suprafete uscate, acestea vor fi bine umezite in prealabil.

Prepararea produsului:

Sigilarea scurgerilor:

FIX 10-S se amesteca in cantitati mici cu apa si se preseaza cu mana in zona de infiltratie. Se mai poate aplica si sub forma de praf direct in zona de scurgere, presand cu mana.

Sigilarea unor suprafete mari:

Aplicati pe suprafata uda AQUAFIN-F (consum 0,3 kg/m²) si sigilati imediat cu AQUAFIN-1K (consum 1,5 kg/m²).

Cat timp AQUAFIN-1K nu s-a uscat, aplicati FIX 10-S cu gletiera pe intreaga suprafata pana la uscare completa (consum: 1-1,5 kg/m²).

Aplicati din nou AQUAFIN-F urmat de 2 straturi de AQUAFIN-1K sau AQUAFIN-2K/M daca exista riscul de fisurare a suprafetei.

Posttratament:

La 24 de ore de la la sigilarea cu FIX 10-S se poate aplica un strat de nivelare a suprafetei

dintr-un mortar de ciment aditivat cu ASOPLAST-MZ.

Note importante:

FIX 10-S contine ciment si este clasificat ca iritant. Recomandam purtarea de manusi de protectie.

Respectati Fisa de securitate MSDS!