



Fisa Tehnica

PURCOLOR 6000 (DM)

Art. Nr. 4 01420

Aditiv reductor de eflorescente si intensificator de culoare

Domeniu de aplicare:

Excelent pentru productia de elemente colorate din beton, cum ar fi:

- pavele
- dale
- garduri
- jardiniere
- borduri etc.

Proprietati si avantaje:

- Reduce semnificativ eflorescentele impiedicand migratia sarurilor catre suprafata.
- Intensifica culoarea.
- Creste omogenitatea amestecului.
- Imbunatateste finisajul suprafetelor.
- Asigura un efect hidrofug.

Date tehnice:

Baza:	acizi grasi
Culoare:	alb
Forma:	lichida
Densitate:	1,0 g/cm ³
Temp. de aplicare:	min. +5° C

Indeplineste standardele:

EN 934-2 Cap. 9: 2001

DIN EN 206 clasa de lucrabilitate F1 si F2

Dozare:

0,5 – 1,3 l / 100 kg ciment.

Dozajul final depinde, printre altele, de tipul de ciment si de reteta betonului. Dozajul se va determina prin incercari.

Instructiuni de utilizare:

PURCOLOR 6000 (DM) se adauga in amestec ca ultim component.

Ambalare:

IBC-uri	1.000 l
butoaie	180 l
bidoane	25 l

Curatarea si intretinerea echipamentelor:

Folositi REINIT-BM pentru protejarea suprafetelor metalice care vin in contact cu betonul (malaxoare, cife etc.).

Folositi REINIT-R pentru indepartarea betonului intarit de pe suprafetele echipamentelor de productie.

Depozitare si valabilitate:

12 luni in ambalajul original, in spatii cu temperatura de + 20°C

Siguranta si protectie:

Respectati Fisa de securitate MSDS in vigoare!