



## WAFIX

### Hartie pentru intarzierea prizei betonului

#### Domeniu de aplicare:

Hartia speciala de intarziere a prizei, WAFIX, este disponibila in diferite variante, pentru adancimi diferite de intarziere a prizei. Este ideala in producerea de elemente de beton cu agregat aparent.

#### Depozitare si valabilitate:

WAFIX se va depozita in spatii uscate!

#### Siguranta si protectie:

Respectati Fisa de securitate MSDS in vigoare!

#### Tipul recomandat – adancimea spalarii:

WAFIX SE	efect de sablare
WAFIX 05	0 / 4 mm
WAFIX 10	2 / 5 mm
WAFIX 15	4 / 8 mm
WAFIX 20	< 8 / 16 mm
WAFIX 30	8 / 16 mm
WAFIX 45	> 8 / 16 mm
WAFIX 60	16 / 32 mm

#### Instructiuni de utilizare:

Hartia WAFIX se aseaza pe cofraj, cu partea lacuita inspre beton. Se toarna primul strat de beton, se egalizeaza si se vibreaza un timp scurt pentru a nu afecta hartia. Se toarna apoi restul de beton.

Dupa 24 de ore, hartia WAFIX se indeparteaza si apoi se spala imediat betonul.

Pentru a putea vibra un timp scurt, va recomandam folosirea de plastifiant, de ex. din gama SAVEMIX.

Recomandam efectuarea de teste pentru determinarea tipului de hartie de intarziere de priza ce va este necesar.

#### Ambalaj:

##### Role:

Latime: 0,5 / 0,6 / 1,0 / 1,2 / 1,5 si 1,6 m

Lungime: 1 m

Foi: 30 x 30 / 40 x 40 /  
50 x 50 / 60 x 60 cm

Foi ambalate in cutii de cate 250 m<sup>2</sup>